

IMPREGNARE HIDROFOBĂ · BETON, SUPRAFEȚE MINERALE, TERRAZZO, CLINCHER

BPB® IMP BI-SUPER

Impregnare reactivă anti-pătare, pe bază de apă, conformă cu EN 1504-2.

BPB® IMP BI-Super (H) este o impregnare hidrofobă pe bază de apă, fără solvenți, gata de utilizare. Pătrunde adânc în beton și îl face rezistent la murdărie, ulei și apă, fără să schimbe structura, luciul sau culoarea suprafeței. Este rezistentă la UV și la intemperii și rămâne permeabilă la vaporii de apă. Se aplică o singură dată, din abundență și uniform.

AMBALAJ



Recipient 1 kg
gata de utilizare



Bidon 5 kg
gata de utilizare

100-500 g/m²

cantitate de utilizat, după structură și absorbție

≈ 2 zile

până la efectul complet de impregnare

10°C

temperatura minimă de aplicare și depozitare

12 luni

valabilitate minimă, în containerul închis, la 20 °C

PROPRIETĂȚI

- ✓ Proprietăți anti-pătare
- ✓ Rezistentă la murdărie și ulei, hidrofugă
- ✓ Pătrunde adânc în suport
- ✓ Structura suprafeței rămâne neschimbată
- ✓ Luciul și culoarea nu se schimbă
- ✓ Rezistentă la UV și la intemperii
- ✓ Permeabilă la vaporii de apă
- ✓ Pe bază de apă, fără solvenți

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Blocuri și pietre turnate din beton
- ✓ Beton spălat, șlefuit, sablat cu alicie etc.
- ✓ Elemente speciale din beton vibropresat
- ✓ Suprafețe minerale și terrazzo
- ✓ Cărămizi de clincher
- ✓ Protecția și repararea structurilor de beton

DATE TEHNICE

Tip	Impregnare hidrofobă reactivă, apoasă, fără solvenți, conține PFAS
Densitate	1,00 ± 0,02 g/ml
pH	4,6 la 20 °C
Consum	100 – 500 g/m² orientativ
Valabilitate	minimum 12 luni container închis, 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț și de soare direct fără contaminare; nu sub 10 °C

EN 1504-2

1.1

protecție împotriva pătrunderii substanțelor

EN 1504-2

2.1

controlul conținutului de umiditate

EN 1504-2

8.1

creșterea rezistenței electrice



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei + 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE



1 PREGĂTEȘTE SUPRAFAȚA

Suprafața trebuie să fie curată, uscată (sau mată-umedă), fără grăsimi și alte substanțe care împiedică pătrunderea. Protejează sticla, lemnul, plasticul și suprafețele lăcuite.



2 FĂ O ZONĂ DE TEST

Tratează mai întâi o zonă reprezentativă, ca să vezi efectul final. Suprafețele vitrate și neabsorbante trebuie testate obligatoriu înainte de aplicare.



3 APLICĂ NEDILUAT

Produsul este gata de utilizare. Pe suprafețe mici folosește pensula sau rola, pe suprafețe mari un pulverizator cu presiune joasă, fără atomizare.



4 SATUREAZĂ UNIFORM

Aplică o singură dată, din abundență și omogen, astfel încât suportul să fie tratat uniform. O a doua aplicare, într-o etapă ulterioară, nu mai este posibilă.



5 CURĂȚĂ UNELTELE

Spală uneltele cu apă sau pune-le în apă imediat după utilizare – produsul uscat se îndepărtează greu. Efectul complet apare după cca 2 zile.

DATE DE APLICARE

Consum	100 – 500 g/m ² după structura și absorbția suportului
Temperatură	minimum 10 °C fără ploaie sau vânt puternic
Nelipicios	după cca 30 de secunde piesele de beton se pot stivui sau paletiza
Efect complet	după cca 2 zile

 **Condiții:** evită lumina directă a soarelui, praful și murdăria în timpul aplicării. Nu aplica sub 10 °C, pe ploaie sau pe vânt puternic.

CONSUM ORIENTATIV

Tip de suport	Consum
Blocuri de beton	cca 150 – 200 ml/m ²
Blocuri de beton tratate	cca 200 – 250 ml/m ²
Elemente speciale din beton vibropresat (sablat etc.)	cca 250 – 300 ml/m ²
Protecția și repararea structurilor de beton	până la 500 ml/m ²

Canitatea reală depinde de structura suprafeței și de absorbția suportului.

Pentru producția de beton, producătorul recomandă pulverizarea cu extracție locală (ex. EASY-SPRAY).

SFAT
CLEAN
PAVINGS

Fă întotdeauna o zonă de test reprezentativă înainte de lucrare – doar așa poți anticipa efectul final pe suportul tău.
Impregnarea se aplică o singură dată; o a doua etapă nu mai este posibilă.

EVITĂ

- ✗ Aplicarea sub 10 °C, pe ploaie sau pe vânt puternic
- ✗ Soarele direct, praful și murdăria în timpul aplicării
- ✗ Stropirea sticlei, lemnului, plasticului și a suprafețelor lăcuite
- ✗ O a doua aplicare – nu mai este posibilă
- ✗ Pătrunderea produsului în sol, canalizare și cursuri de apă

PROTECȚIE

-  Lucrează doar cu mănuși de protecție adecvate (EN 374), de ex. din cauciuc nitril de 0,4 mm.
-  Poartă ochelari de protecție (EN 166) și salopetă de protecție.
-  Asigură o ventilație bună (5–15 schimburi de aer pe oră). Pulverizează fără flux de aer, sub 4,1 bar (410 kPa).

ÎNTREȚINERE

-  Valabil minimum 12 luni în containerul închis, la 20 °C.
-  Ferește produsul de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare. Nu îl depozita sub 10 °C.
-  Curăță uneltele cu apă imediat după utilizare; produsul uscat se îndepărtează greu.

Etichetare. Produsul nu este clasificat ca periculos conform CLP. Conține un amestec de izotiazolinone (EUH208) și poate provoca o reacție alergică.

Mediu. Substanțele conținute sunt considerate persistente. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în apa freatică, în râuri sau în canalizare și nu îl arunca la deșeurile menajere.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/bpb-imp-bi-super