

IMPREGNARE COLORABILĂ · BETON ȘI ȘAPE

BPB®
IMP CONCRETE

Impregnare hidrofugă colorabilă, apoasă și fără solvenți, care umple porii.

BPB® IMP Concrete umple porii și impregnează hidrofug suprafețele absorbante pe bază de ciment. Este apos și fără solvenți, intensifică discret nuanța și crește nivelul de luciu. Se aplică uniform, cu rola sau prin pulverizare, pe pavajul deja montat sau în fabrică.

CULORI DISPONIBILE

Anthrazitgrau
semi-luciosSchwarzgrau
mat-opacSteingrau
semi-luciosRC Travertin 1449
mat-opacRC Rot 1130
mat-opacRC Braun 1663
mat-opac

AMBALAJ

 1 kg 5 kg**30-100 g/m²**cantitate de utilizat, după structură
și absorbție**1-2 ore**timp de uscare la impregnarea
panourilor uscate**10-30 °C**temperatura suprafeței la
aplicare**12 luni**valabilitate minimă, în recipientul
închis, la 20 °C

| PROPRIETĂȚI

- ✓ Apos și fără solvenți
- ✓ Hidrofug
- ✓ Umple porii
- ✓ Colorabil
- ✓ Intensificare scăzută a nuanței
- ✓ Crește nivelul de luciu

| UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Suprafețe produse cu ciment
- ✓ Beton lustruit și nelustruit
- ✓ Șape de pardoseală
- ✓ Produse din beton de înaltă calitate
- ✓ Pavaj deja montat
- ✓ În fabrică, pe partea umedă sau uscată
- ✓ Trafic pietonal normal și auto redus

| DATE TEHNICE

Tip	Impregnare hidrofugă colorabilă, apoasă, fără solvenți
Aspect	lichid
Culoare	alb produsul de bază, colorabil
Densitate	1,03 ± 0,02 g/ml
Consum	30 – 100 g/m² orientativ
Valabilitate	minimum 12 luni recipient închis, 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț și soare fără contaminare; max. 30 °C



COMANDĂ ONLINE

Livrare gratuită pentru comenzi de la 350 lei · 3% reducere de la 450 lei · cleanpavings.ro

MOD DE APLICARE



1 FĂ O ZONĂ DE TEST

Tratează mai întâi o zonă reprezentativă pentru lucrarea finală, ca să poți evalua efectul obținut pe suportul tău.



2 AMESTECĂ BINE

Amestecă bine produsul înainte de utilizare. Lucrează ferit de soare direct, praf și murdărie.



3 APLICĂ UNIFORM

Pe suprafețe mici aplică uniform cu rola. Pe suprafețe mari folosește un pulverizator fără aer (dusă 0,3) sau o altă tehnică de pulverizare adecvată.



4 DOZEAZĂ DUPĂ ABSORBȚIE

Pe suporturile foarte absorbante se recomandă două straturi. Pe cele mai puțin absorbante redu cantitatea, ca să nu rămână exces de produs la suprafață.



5 USUCĂ ȘI CURĂȚĂ

Panourile uscate se usucă în 1 – 2 ore. Spală uneltele cu apă imediat după utilizare și închide bine recipientul – produsul formează o peliculă la contactul cu aerul.

DATE DE APLICARE

Consum	30 – 100 g/m² după structură și absorbție
Temperatură	10 – 30 °C temperatura suprafeței
Uscare	1 – 2 ore la impregnarea panourilor uscate
Straturi	două straturi recomandat pe suporturi foarte absorbante
Trafic	pietonal și auto redus nu pentru parcuri, garaje etc.

Atenție: pe suprafețele puțin absorbante nu lăsa exces de produs – suprafața poate deveni sensibilă la zgârieturi.

CONSUM ORIENTATIV

Tip de suprafață	Consum
Suprafață lustruită	aproximativ 30 – 50 g/m ²
Suprafață nelustruită	aproximativ 50 – 100 g/m ²
Plăci proaspete	aproximativ 100 g/m ²

Valori aproximative: cantitatea efectivă depinde de structura suprafeței și de capacitatea ei de absorbție.

În producția de beton, impregnarea se poate folosi atât pe partea umedă, cât și pe partea uscată.

SFAT CLEAN PAVINGS

Fă întotdeauna o zonă de test reprezentativă înainte de lucrare – doar așa poți evalua efectul final pe suportul tău.
Fără exces de produs pe suprafețele puțin absorbante.

EVITĂ

- Excesul de produs pe suprafețe puțin absorbante
- Suprafețe sub 10 °C sau peste 30 °C
- Soarele direct, praful și murdăria la aplicare
- Parcuri, garaje etc. – filmul nu rezistă permanent la plastifiianții din anvelope
- Recipientul lăsat deschis – se formează o peliculă
- Inhalarea ceții de pulverizare

PROTECȚIE

- Lucrează doar cu mănuși de protecție adecvate (EN 374), de ex. din cauciuc nitril de 0,4 mm.
- Poartă ochelari de protecție (EN 166) și salopetă de protecție.
- Asigură o ventilație bună (5–15 schimburi de aer pe oră) sau folosește un dispozitiv de evacuare.

ÎNȚREȚINERE

- Valabil minimum 12 luni în recipientul închis, la 20 °C. Amestecă înainte de utilizare.
- Ferește produsul de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare. Nu îl depozita la peste 30 °C.
- Curăță uneltele cu apă imediat după utilizare; odată uscat, produsul se îndepărtează greu.

Trafic. Produsul este destinat zonelor cu trafic pietonal normal și trafic auto redus. Filmul de acoperire întărit nu este rezistent permanent la plastifiianții din anvelope, de aceea nu este recomandat pentru parcuri, garaje etc.

Etichetare. Produsul nu este clasificat ca periculos conform CLP. Conține un amestec de izotiazolinone (EUH208) și poate provoca o reacție alergică.

Mediu. Nu lăsa produsul nediluat sau cantități mari din el să ajungă în apele subterane, în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/bpb-imp-concrete