

LIANT PENTRU PIETRIȘ · BORDURI, GRĂDINĂ ȘI SUPRAFEȚE DECORATIVE

ROMPOX® 203 DEKO FIX

Liant monocomponent pe bază de apă care fixează pietrișul și pietricelele – fără pietre împrăștiate pe gazon, terasă sau în casă.

ROMPOX® 203 DEKO FIX este gândit pentru cei care lucrează singuri: fixează pietrișul fără unelte grele și fără lucrări laborioase. Suprafața rămâne permeabilă, ușor de întreținut și își păstrează aspectul natural – ideal pentru borduri, straturi de flori și zone călcate ocazional.


EXEMPLE DE UTILIZARE


Morminte



Borduri



Straturi de flori



Permeabil

AMBALAJ

Sticlă 1 l
 cu pulverizator

Canistră 5 l
 pentru suprafețe mari

 $\geq 7^{\circ}\text{C}$

temperatură exterioară; umiditate max. 85%

3_x

 pulverizări a câte 200–250 ml/m² (metoda pulverizării)

36–48_h

suprafața se poate folosi (la 20 °C)

1 l : 25_{kg}

liant : pietriș (metoda amestecării)

PROPRIETĂȚI

- ✓ Gata de utilizare, ușor de aplicat
- ✓ Fără unelte grele sau lucrări laborioase
- ✓ Monocomponent, pe bază de apă
- ✓ Inofensiv pentru animale și plante
- ✓ Permeabil la apă
- ✓ Se aplică de la 7 °C
- ✓ Păstrează aspectul natural al pietrelor
- ✓ Fără pietre împrăștiate sau rătăcite

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Borduri pentru dale și terase
- ✓ Rosturi largi umplute cu pietriș
- ✓ Benzi anti-stropire în jurul casei
- ✓ Insule de plante și straturi de flori
- ✓ Morminte
- ✓ Acoperișuri plate
- ✓ Suprafețe decorative, ghivece
- ✓ Marginile iazurilor (în afara apei)

DATE TEHNICE

Sistem	Liant monocomponent, pe bază de apă
Granulație	2–16 mm optim 2–5 mm
Grosime strat	20–30 mm
Timp de lucru	20–30 min la 20 °C
Valabilitate	12 luni
Consum	3 × 200–250 ml/m² sau 1 l la 25 kg pietriș
Depozitare	Ferit de îngheț și de lumina directă Paleții nesuprapuși

TRAFIC
Ocazional

doar călcat pietonal

PIETRIȘ
2–16 mm

strat de 20–30 mm

REÎMPROSPĂTARE
12–24 luni

după solicitare

IMPORTANT

Nu este potrivit pentru alei auto, zone intens circulat și sub mobilier. Pentru solicitări mai mari: **ROMPOX® 201 DEKO UV** sau **202 DEKO EP**.

MOD DE APLICARE – VARIANTA CU PULVERIZARE



1 PREGĂTEȘTE

Suport permeabil, fără tasări; pietre curate, uscate, fără praf. Protejează zonele vecine cu bandă, carton sau folie.



2 PULVERIZEAZĂ

Agită recipientul și umezește uniform pietrișul uscat, până se udă toate pietrele. Nu suprasatura!



3 ÎNTOARCE PIETRELE

Amestecă cu grebla ca să apară pietrele neacoperite, apoi pulverizează din nou, uniform.



4 COMPACTEAZĂ

Apasă și bate ușor suprafața cu mistria, ca pietrele să se așeze strâns.



5 SIGILEAZĂ

După cca 24 h, a treia pulverizare – fără întoarcere și fără compactare.

DATE DE APLICARE

Temp de lucru	20–30 min la 20 °C
Temperatură	min. 7 °C umiditatea aerului max. 85%
Nu se calcă	min. 24 h după ultima aplicare
Utilizabil	după 36–48 h la 20 °C

 **Ploaie:** protejează suprafața 24–36 h; ideal, 48 h de vreme uscată și caldă. Folia **nu se așază direct** pe pietriș – lasă aerul să circule.

CONSUM ORIENTATIV

Metodă	Consum	Observații
Pulverizare	200–250 ml/m ²	pe operațiune · 3 operațiuni
Amestecare	1 l / 25 kg	pietriș; recomandată la suprafețe noi

Granulație / strat: ● 2–5 mm · 20 mm – cel mai bun ● 5–16 mm · 20–30 mm – bun
● peste 16 mm – nu

VARIANTA DE AMESTECARE

1 l : 25 kg

liant : pietriș

Agită canistra și toarnă liantul peste pietriș, în vasul de amestecare; amestecă până se umezesc uniform toate pietrele. Așterne cu mistria, apoi compactează apăsând și bătând ușor. **Opțional**, după cca 24 h, sigilează prin pulverizare.

SFAT CLEAN PAVINGS

Fiecare strat suplimentar de sigilare cu 203 DEKO FIX **crește rezistența**. Pentru zone mai solicitate alege lianții profesionali **ROMPOX® 201 DEKO UV** sau **202 DEKO EP**.

EVITĂ

- ✗ Alei auto, zone intens circulate, sub mobilier
- ✗ Pietre prăfuite sau umede – aderența scade
- ✗ Sub 7 °C, peste 85% umiditate sau cu ploaie în prognoză
- ✗ Suprasaturarea cu lichid
- ✗ Călcarea în primele 24 h

PROTECȚIE

- ✎ Poartă mănuși de protecție impermeabile.
- ✎ Acoperă zonele vecine cu bandă adezivă, carton sau folie.
- ✎ Produsul vărsat se șterge imediat cu un burete umed.

ÎNTREȚINERE

- 🔄 Clătește pulverizatorul cu apă caldă după fiecare utilizare.
- 📅 Zone circulate: reaplică la 12–24 de luni.
- 🍃 Zone pur decorative: reîmprospătare la 24 de luni.

Vreme. Vremea nefavorabilă poate afecta rezultatul. Pe vreme foarte caldă, rece sau umedă planifică lucrarea din timp; citește eticheta înainte de început.

Întărire. După ultima aplicare, nu călca și nu solicita suprafața cel puțin 24 de ore – atunci liantul își atinge rezistența optimă.

Suport. Trebuie să fie permeabil la apă și să nu se taseze. Pentru protecție suplimentară, pune un geotextil anti-buruieni sub pietriș.

Unelte. Pentru o distribuție uniformă folosește un pulverizator sub presiune sau o stropitoare; pentru compactare, o mistrie.

 **Comandă online**
cleanpavings.ro/magazin

 **Producător · calculator consum**
romex.de

 **Pentru solicitări mari**
ROMPOX® 201 DEKO UV
· 202 DEKO EP

 **Întrebări despre produs**
office@cleanpavings.ro