


CONSOLIDANT DE ROSTURI · NISIP, PIETRIȘ ȘI ALEI NEASFALTATE

ROMPOX® D7000

Lichid polimeric monocomponent pentru consolidarea rosturilor din nisip și a aleilor din pietriș – rosturile rămân permeabile la apă.

ROMPOX® D7000 (Fugenfestiger) consolidează nisipul din rosturi și stratul de uzură al aleilor neasfaltate care au suficiente particule fine. Le protejează împotriva spălării, abraziunii și eroziunii pe pante, încetinește buruienile și fixează praful. Rezistent și tenace – un avantaj la montajul fără liant.


ASPECT


Lichid: albicios



Uscat: transparent

AMBALAJ

Canistră 20 l

turnare / stropitoare


Sticlă

cu capac pulverizator

≥ 1mm

lățimea minimă a rostului

15min

lichidul e complet absorbit în rost (aprox.)

48h

circulabil; încărcare maximă după 6 zile (20 °C)

≈ 2l/m²

consum pe alei din pietriș; la rosturi 0,1-0,8 l/m²

PROPRIETĂȚI

- ✓ Aplicare ușoară, gata de utilizare
- ✓ Rosturile rămân permeabile la apă
- ✓ Reduce dezvoltarea buruienilor
- ✓ Rezistent la îngheț și la sare de degivrare
- ✓ Reduce abraziunea și formarea prafului
- ✓ Reduce eroziunea pe pante la ploi mari
- ✓ Fixează pietrișul pe acoperișuri plate

UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Rosturi din nisip de la 1 mm lățime
- ✓ În jurul casei și pe suprafețe comerciale
- ✓ Suprafețe circulabile, montaj fără liant; pietre tratate sau sensibile
- ✓ Consolidarea ROMPOX® FUGENSAND NP
- ✓ Refacerea rosturilor erodate
- ✓ Alei din pietriș, margini de scurgere, acoperișuri plate

DATE TEHNICE

Sistem	Lichid polimeric, monocomponent
Lățime rost	de la 1 mm
Timp de lucru	20-30 min la 20 °C
Temperatură aplicare	7-30 °C
Permeabilitate	după materialul de rost / al aleii
Valabilitate	minimum 12 luni
Depozitare	Ferit de îngheț și de soare, în ambalajul închis

ROSTURI
0,1-0,8 l

pe m², după formatul pietrei

ALEI
≈ 2 l

pe m², pietriș 0/4-0/8 mm


SIGILARE
la 3 ani

reaplicare 500-750 ml/m²


COMPLEMENTUL PERFECT

Pentru rosturi la nivelul unui mortar: umple cu **ROMPOX® FUGENSAND NP** și consolidează-l permanent cu D7000.

MOD DE APLICARE – ROSTURI



1 $H \geq 1 \text{ mm}$
nisip în rost

PREGĂTEȘTE SUPRAFAȚA

Curăță pavajul; rosturile fără rădăcini și resturi organice. Protejează zonele vecine cu bandă adezivă.



2

UMEZEȘTE PRELABIL

Udă suprafața cu apă, fără bălți. Suprafețele absorbante și zilele calde cer mai multă apă.



3

APLICĂ LICHIDUL

Distribuie uniform cu un pulverizator sub presiune, direct din canistră sau cu stropitoarea.



4

TRAGE ÎN ROSTURI

Netezește imediat cu o racletă de cauciuc. Excesul de pe pietre se șterge pe loc cu un burete umed.



5

LASĂ SĂ SE ÎNTĂREASCĂ

Absorbit în cca 15 min. Circulabil după 48 h, încărcare maximă după 6 zile.

DATE DE APLICARE

Temp de lucru	20–30 min la 20 °C
Temperatură	7 – 30 °C rece = întărire lentă · cald = întărire rapidă
Circulabil	după 48 de ore
Încărcare maximă	după 6 zile la 20 °C



Ploaie: protejează suprafața proaspăt tratată timp de 48 de ore. Folia sau prelată **nu se așază direct** pe suprafață – lasă aerul să circule.

CONSUM ORIENTATIV (L/M²)

Lățime rost / format piatră	80×40 cm	60×60 cm	40×40 cm	32×24 cm	24×16 cm	9×11 cm
3 mm	0,1–0,2	0,1–0,2	0,1–0,2	0,2–0,4	0,25–0,5	0,4–0,8
Alei din pietriș	aprox. 2 l/m ² · sigilare 500–750 ml/m ²					

Calcul pentru o adâncime medie a rostului de 30 mm.

Pentru rosturi la nivel de mortar: ROMPOX® FUGENSAND NP.



STABILIZAREA ALEILOR DIN PIETRIȘ

Umezește alea și toarnă uniform cu stropitoarea; după cca 15 min tăvălește sau netezește. Zonele solicitate se sigilează după întărire cu **500–750 ml/m²**, în medie **o dată la 3 ani**. Ideal: nisip–pietriș concasat 0/4–0/8 mm, min. 15% particule fine.

SFAT CLEAN PAVINGS

La pietrele cu strat de protecție și la cele sensibile tratează **exclusiv rosturile**, cu capacul pulverizator al sticlei, până la saturație. Lichidul uitat pe piatră lasă **pete albe care se scot doar mecanic**.

EVITĂ

- Aplicarea sub 7 °C sau peste 30 °C
- Ploaia în primele 48 de ore
- Bălțile de apă la umezirea prelabilă
- Lichid rămas pe pietre neabsorbante
- Rosturi cu rădăcini sau resturi vegetale
- Folia așezată direct pe suprafață

PROTECȚIE

- Poartă mănuși de protecție impermeabile și rezistente și îmbrăcăminte de protecție.
- Folosește ochelari de protecție cu închidere etanșă.
- Uneltele se curăță cu apă imediat după aplicare.

ÎNTREȚINERE

- Îndepărtează regulat mușchiul, frunzele și buruienile care rețin apa pe rosturi.
- Curăță rosturile de 1–2 ori pe an, ca să rămână permeabile.
- Pe alei, reaplică în medie la 3 ani sau când se desprind pietricele.

Vreme. Vremea nefavorabilă poate afecta rezultatul. Pe vreme foarte caldă, rece sau umedă planifică lucrarea din timp; citește eticheta înainte de început.

Aspect. În primele zile poate rămâne o peliculă foarte fină de rășină, care intensifică nuanța pietrei și dispare în timp. Nu afectează funcționarea. Dacă ai dubii, fă o probă.

Substrat. Fundația se dimensionează după traficul estimat, fără tasări sau pietre desprinse ulterior. Recomandăm patul de pozare ROMEX® Trass.

Culoare. Lichidul e albicios, ca laptele, și devine transparent după uscare. Materialele de umplere sunt naturale; rostul se poate „nisipi” ușor.



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător · calculator consum
romex.de



Produs complementar
ROMPOX® FUGENSAND NP



Întrebări despre produs
office@cleanpavings.ro