

SIGILARE COLORATĂ · PRODUSE DIN BETON

VSG SC 35
COLOURED

Sigilant colorat pentru beton, apos și fără solvenți, puternic hidrofug.

VSG SC 35 – colorat este o impregnare și sigilare colorată, apoasă și fără solvenți, care formează un film puternic hidrofug. Intensifică culoarea produselor din beton proaspăt și reîmprospătează culoarea betonului deja montat. Filmul nu este lipicios, nu se îngălbenește și rezistă la UV. Pentru o culoare mai intensă, tratamentul se poate repeta după uscarea stratului anterior.

CULORI DISPONIBILE

Telegrau 4
RAL 7047 · mat-opac

Grafitgrau
mat-opac

AMBALAJ

1 kg

5 kg

**70-250** g/m²

cantitate de utilizat, după structură și absorbție

10-30 °C

temperatura suprafeței la aplicare

4 ore

fără ploaie prognozată după aplicare

6 luni

valabilitate minimă, în containerul închis, la 20 °C

| PROPRIETĂȚI

- ✓ Sigilare colorată pentru beton
- ✓ Apoasă și fără solvenți
- ✓ Formează film, puternic hidrofugă
- ✓ Intensifică și reface culoarea
- ✓ Film nelipicios
- ✓ Nu se îngălbenește
- ✓ Rezistentă la UV
- ✓ Bună rezistență la condens

| UNDE SE FOLOSEȘTE

- ✓ Produse din beton proaspăt
- ✓ În fabrică, pe partea umedă sau uscată
- ✓ Produse din beton deja montate
- ✓ Beton turnat pe șantier
- ✓ Zone cu trafic pietonal
- ✓ Zone cu trafic auto ușor

| DATE TEHNICE

Tip	Sigilare colorată apoasă, fără solvenți
Aspect	lichid
Culoare	în funcție de nuanță
Densitate	1,04 – 1,13 ± 0,02 g/ml
Consum	70 – 250 g/m ² orientativ
Valabilitate	minimum 6 luni container închis, 20 °C
Depozitare	Ferit de îngheț și soare fără contaminare; max. 30 °C

**VEZI PRODUSUL ÎN VIDEO**VSG SC 35 – coloured · youtu.be/NRhfwfHpi0

MOD DE APLICARE



1 PREGĂTEȘTE SUPRAFAȚA

Suprafața trebuie să fie curată, absorbantă, fără ulei sau grăsime și fără părți desprinse. Betonul deja montat trebuie să fie uscat și curat.



2 TESTEAZĂ ȘI AMESTECĂ

Fă o zonă de test reprezentativă, ca să anticipezi efectul final. Amestecă bine produsul înainte de utilizare, iar la renovări și din când în când pe parcurs.



3 APLICĂ PRODUSUL

Aplică impregnarea cu o tehnică de pulverizare adecvată sau cu rola, ferit de soare direct, praf și murdărie.



4 REPETĂ, DACĂ E CAZUL

Pentru intensificarea culorii poți repeta tratamentul de câteva ori, dar numai după ce stratul anterior s-a uscat.



5 CURĂȚĂ ȘI ÎNCHIDE

Spală bine uneltele cu apă sau pune-le în apă imediat după utilizare. Închide etanș containerul – în contact cu aerul, produsul tinde să formeze coajă.

DATE DE APLICARE

Consum	70 – 250 g/m ² după structură și absorbție
Temperatură	10 – 30 °C temperatura suprafeței
Ploaie	fără ploaie 4 ore nu aplica dacă este prognozată
Straturi	se poate repeta după uscarea stratului anterior
Trafic	pietonal și auto ușor nu pentru parcuri, garaje etc.



Condiții: evită soarele direct, praful și murdăria în timpul aplicării. Nu aplica dacă este prognozată ploaie în următoarele 4 ore.

CONSUM ORIENTATIV

Utilizare	Consum
Interval general	70 – 250 g/m ²
Partea umedă (în fabrică)	70 – 120 g/m ²
Reparare / recolorare	200 – 250 g/m ² per strat

Valori aproximative: cantitatea reală depinde de structura suprafeței și de absorbția ei.

În fabrică: pe partea umedă se întărește odată cu betonul; pe partea uscată se usucă cu radiații IR.

SFAT
CLEAN
PAVINGS

La renovări, amestecă produsul din când în când în timpul lucrului – așa eviți diferențele de culoare între zone. **Fă întotdeauna o zonă de test înainte de lucru.**

EVITĂ

- × Aplicarea dacă este prognozată ploaie în următoarele 4 ore
- × Suprafețe sub 10 °C sau peste 30 °C
- × Soarele direct, praful și murdăria la aplicare
- × Parcuri, garaje etc. – filmul nu rezistă permanent la plastifianți
- × Un strat nou peste unul încă neuscat
- × Inhalarea ceții de pulverizare

PROTECȚIE

- ✋ Lucrează doar cu mănuși de protecție adecvate (EN 374), de ex. din cauciuc nitril de 0,4 mm.
- 🕶 Poartă ochelari de protecție (EN 166) și salopetă de protecție.
- 🌀 Asigură o ventilație bună (5–15 schimburi de aer pe oră) sau folosește dispozitive de aspirație.

ÎNTREȚINERE

- 📅 Valabil minimum 6 luni în containerul închis, la 20 °C. Amestecă înainte de utilizare.
- ❄ Ferește produsul de îngheț, de lumina directă a soarelui și de contaminare. Nu îl depozita la peste 30 °C.
- 🔒 Închide etanș containerul după fiecare utilizare; produsul tinde să formeze coajă în contact cu aerul.

Trafic. Produsul este destinat tuturor zonelor cu trafic pietonal și trafic auto ușor. Filmul de acoperire nu este rezistent permanent la plastifianți, de aceea nu este recomandat pentru parcuri, garaje etc.

Etichetare. Produsul nu este clasificat ca periculos conform CLP. Conține un amestec de izotiazolinone (EUH208) și poate provoca o reacție alergică.

Mediu. Nu lăsa cantități mari de produs nediluat să ajungă în pânza freatică, în râuri sau în sistemul de canalizare.



Video produs
youtu.be/NRhFWfHpl0



Comandă online
cleanpavings.ro/magazin



Producător
remei-bpb.de
Industriestraße 4
D-32825 Blomberg/Germany
Tel. +49 (0) 52 35 / 963-0
General Office



Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/produs/vsg-sc-35-coloured